

1. DESCRIÇÃO

O MICRO ART AD 92 é um selante e impermeabilizante de superfície, baseado numa dispersão aquosa de poliuretano modificado monocomponente.

Como principais características salienta-se a excelente capacidade de penetração, preenchendo poros existentes no revestimento, boa resistência química e realçando também cor do revestimento.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O MICRO ART AD 92 utiliza-se sobre superfícies verticais ou horizontais, especialmente em interiores, e tem como função, o preenchimento de poros de superfícies rígidas de acabamentos, promovendo a aderência, lacagem do acabamento e proporcionando o aumento do rendimento dos protetores de superfícies poliuretanos tal como o verniz MICRO ART AD 50.

O MICRO ART AD 92 é utilizado como selante de superfície no sistema MICRO ART, preparando o MICRO ART MC 01 ou MICRO ART MC 02 para a receção dos protetores de superfície tipo MICRO ART AD 50.

O MICRO ART AD 92 é aplicável sobre suportes cimentícios, ou elementos pétreos.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS	VALOR
Aspeto	Líquido incolor, acabamento brilhante
Densidade	1,03 ± 0,002 kg/l
Consumo teórico médio ⁽¹⁾	12 m ² /l/demão
Tempo de secagem	3 h ⁽²⁾
Compostos orgânicos voláteis Diretiva 2004/42/CE DL nº 181/2006	Valor limite da EU para este produto (cat A/g):30 g/l 2010; O produto contém no máximo 15 g/l

⁽¹⁾ Os valores são teóricos e não contemplam consumos adicionais como consequência da porosidade do suporte, perfil da superfície, variação no nivelamento, etc.

⁽²⁾ Estes valores requerem condições de humidade do ar (máx. 70%) e temperatura (23°C) constantes.

4. APLICAÇÃO

a) Preparação de suportes

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

b) Aplicação

Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

Aplicar sobre o suporte recorrendo à utilização de um rolo de pelo curto ou rolo de microfibras ou um aplicador de cera convencional.

Verter o produto sobre a superfície com moderação e espalhar o produto, sobrepondo as zonas aplicadas enquanto estas se encontram frescas. Deixar secar completamente durante pelo menos 3 horas, dependendo das condições atmosféricas, e aplicar em seguida o protetor de superfície pretendido.

Após secagem, proceder à lixagem da superfície de forma a remover alguma irregularidade. Neste caso recomenda-se a utilização de uma lixa de ferro de grão 280 ou gasta de modo a obter-se uma textura mais suave.

c) Restrições

- O rendimento do **MICRO ART AD 92** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o bom desempenho;
- O **MICRO ART AD 92** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 10 °C, superiores a 30 °C e humidade relativa do ar superior a 70 %;
- Caso a temperatura seja inferior a 10 °C e a humidade relativa > 70 %, a cura é mais lenta aumentando os tempos de secagem;
- O **MICRO ART AD 92** deve ser protegido da ação da humidade, condensação e água pelo menos durante 7 dias (a 20 °C);
- Em aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados;
- Em tempo seco ou de forte exposição aos ventos, deve proceder-se à proteção das fachadas, de modo a minimizar a ação direta do vento;
- No interior, deve ser garantida uma temperatura e humidade controladas.

d) Conselhos Complementares

- Não adicionar quaisquer outros produtos ao **MICRO ART AD 92** devendo este, ser aplicado tal qual como apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 1 e 5 litros.

Validade

12 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de proteção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças;
- Valor limite da UE para este produto (Cat A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 15 g/l COV , segundo a diretiva 2004 /42/EC.

MICRO ART AD 92

SELANTE DE SUPERFÍCIE POLIURETANO

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Setembro 2025

FT.05009.04