1. DESCRIÇÃO

O REDUR PK 02 é um estuque sintético, fabricado com resinas acrílicas em dispersão aquosa, pronto a aplicar.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O REDUR PK 02 é um produto destinado a conferir às superfícies um acabamento liso em paredes e tetos exteriores e interiores. Aplica-se sobre reboco hidráulicos ou em operações de renovação de texturas sobre o REABILITA RS 34, seguido de pintura.

O REDUR PK 02 resiste à proliferação de bactérias bem como contribui para a redução de acumulação de sujidade.

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contato com o nosso Serviço Técnico e Comercial.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pasta	Valor
Aspeto	Pasta branca ligeiramente acetinada
Densidade a 25 °C	1,80 a 1,84 kg/dm ³
Rendimento teórico	1,4 kg/m ² /mm
Espessura máxima por camada	1 mm
Espessura máxima	2 mm
Tempo de espera entre camadas	2 a 4 horas
Tempos de espera para pintar	7 dias

Os tempos de espera recomendados são referentes à aplicação do produto em condições de temperatura e humidade normalizada.

4. APLICAÇÃO**a) Preparação de suportes**

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

O suporte deve-se encontrar plano, totalmente seco e endurecido. Tratando-se de rebocos novos, estes devem encontrar-se desempenados e talochados cumprindo com a sua cura completa.

Em caso de necessidade de regularização do suporte utilizar a argamassa de regularização e renovação REABILITA RS 34.

b) Aplicação

Antes da aplicação, deve homogeneizar-se o produto no balde, misturando-o por breves momentos.

O **REDUR PK 02** deve ser espalhado em camada muito fina e uniforme com uma talocha metálica lisa (liçosa) de forma a preencher todos os poros superficiais da base. Deve ser aplicado nas demãos necessárias ao acabamento pretendido.

O tempo de secagem por demão é de 2 a 4 horas, em condições normais de temperatura e humidade. Entre camadas, as superfícies devem ser devidamente lixadas.

Antes da aplicação do acabamento com uma tinta de base aquosa, deixar o **REDUR PK 02** secar pelo menos 7 dias.

c) Restrições

O **REDUR PK 02**, não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C e humidade relativa do ar superior a 70 %.

As temperaturas baixas e humidades relativas altas atrasam a secagem do **REDUR PK 02**.

A aplicação do **REDUR PK 02** não deve ser efetuada quando existirem condições atmosféricas adversas ao processo de aplicação e secagem tais como:

- Suportes gelados;
- Suportes demasiado quentes;
- Em caso de chuva ou previsão de chuva ou aguaceiros, durante 48h após a conclusão da aplicação;
- Na presença de vento forte, quente e seco; sob a incidência direta de intensa radiação solar. Se possível, deve proceder-se à proteção das fachadas, de modo a minimizar a ação dos elementos.

d) Conselhos Complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o **REDUR PK 02**, ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Sacos de papel de 7 kg e de 25 kg em paletes plastificadas de 30 ou 24 baldes, respetivamente.

Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves;
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea;
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros;
- Tóxico por ingestão, contato com a pele ou inalação;

REDUR PK 02

ACABAMENTO ESTANHADO SINTÉTICO

- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Lavar cuidadosamente após manuseamento;
- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular /proteção facial;
- EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito;
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche;
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar;
- Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Julho 2025
FT 02011.02