

1. DESCRIÇÃO

O **REDUR PK 06** é uma argamassa seca, pronta a amassar, formulada a partir de ligantes mistos, fillers calcários e adições, destinada a execução de superfícies lisas, em interiores.

O **REDUR PK 06** encontra-se disponível na cor na cor cinza, sendo vocacionada para aplicação manual.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **REDUR PK 06** é um produto destinado a conferir às superfícies um acabamento liso em paredes e tetos interiores. Utiliza-se sobre superfícies devidamente desempenadas, em camada muito fina. O desempenho das superfícies pode ser executado por uma ou várias camadas de **REDUR PK 06**, na variedade adequada ao suporte existente.

O **REDUR PK 06** é aplicado em obras novas ou em renovação, sobre o reboco fresco, sempre que se pretenda obter uma superfície lisa, para receber acabamento com uma tinta lisa de base aquosa.

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contato com o nosso serviço técnico e comercial.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pó	Valor
Aspeto	Pó de cor branca
Granulometria	< 0,25 mm
Produto em pasta	Valor
Água de amassadura	45,0 ± 1,0 %
Rendimento teórico	0,90 kg/m ² /mm
Espessura máxima por camada	1 mm
Espessura máxima	3 mm
Tempo de espera entre camadas	Cerca de 4 horas*
Tempos de espera para pintar	14 dias

(*) Os tempos de espera recomendados são referentes à aplicação do produto em condições de temperatura e humidade normalizada.

4. APLICAÇÃO**a) Preparação de suportes**

O **REDUR PK 06** deve ser aplicado sobre uma camada de reboco devidamente executada e desempenada. Este deve apresentar-se livre de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

O **REDUR PK 06** deve ser aplicado sobre superfícies de reboco fresco, mas suficientemente endurecido para receber este tipo de acabamento.

Em todo o caso, e tratando-se de operações de reparação/ renovação sobre suportes antigos, aconselhamos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

b) Preparação da argamassa

O **REDUR PK 06** deve ser amassado com 8,5 a 9,0 litros de água potável por saco de 20 kg de produto, com recurso a berbequim eléctrico, de forma a obter uma pasta uniforme e sem grumos.

c) Aplicação

Espalhar o **REDUR PK 06** com uma talocha metálica lisa (liçosa) de forma a obter uma película fina e homogénea de forma a preencher todos os poros superficiais da base. A base de reboco da gama REDUR, não deve estar totalmente seca, sendo importante para um bom acabamento a sua aplicação sobre o reboco com apenas 1 dia de cura, de forma a acamar todas as areias do reboco.

A segunda camada deve ser realizada após o endurecimento da primeira executando-se em seguida o número de passagens necessário à obtenção de uma textura perfeitamente lisa nunca excedendo uma espessura total de 2-3mm.

Antes da aplicação do acabamento com uma tinta de base aquosa, deixar o **REDUR PK 06** secar pelo menos 14 dias.

d) Restrições

O **REDUR PK 06** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.

Nunca deve ser aplicado com espessura total superior a 3 mm.

Caso se pretenda a aplicação do **REDUR PK 06** sobre rebocos com uma espessura superior a 2 cm, recomenda-se a não aplicação de fresco sobre fresco, sendo recomendável ao reboco um período de cura mínimo de 7 dias antes da aplicação da pasta.

e) Conselhos complementares

A água de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matérias orgânicas), devendo, de preferência, ser potável;

Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha iniciado o processo de presa. Não amolentar as argamassas pela adição de água, após preparação;

Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o **REDUR PK 06**, ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Sacos de papel de 20 kg em paletes plastificadas de 48 sacos.

Validade

6 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contato com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contato com a pele e os olhos;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Julho 2025
FT 02012.03