

1. DESCRIPTION

ISOVIT AD 20 SLS est un primaire 100 % aqueux à base de silicate. Son alcalinité élevée empêche la formation de moisissures et d'algues.

ISOVIT AD 20 SLS a un aspect minéral mat incolore.

2. DOMAINE D'UTILISATION

ISOVIT AD 20 SLS est spécialement conçu pour promouvoir l'adhérence entre le support et la peinture de silicate *ISOVIT REV SLS*, en uniformisant l'absorption de la peinture et réduisant le risque de taches de couleur dans la peinture finale.

ISOVIT AD 20 SLS s'applique à l'extérieur et à l'intérieur sur des supports à base hydraulique, la pierre naturelle, le stuc projeté, les plaques de plâtre cartonnées et les briques. Il ne doit pas être appliqué sur du métal, du plastique, du bois ou des peintures récentes.

3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Produit sous forme de pâte	Valeur
Couleur	Incolore
Masse volumique	1320 ± 50 kg/m ³
Rendement théorique	1 l/10 à 12 m ² /couche
Diluant	Eau
Viscosité (Krebs)	65 ± 5 K.U.
Sec au toucher	≈ 3 heures
Repeinture	8 à 10 heures
Substances dangereuses	Consulter la Fiche de données de sécurité

4. APPLICATION

a) Préparation des supports

Les supports doivent être consistants, sans fissures, grains de sable, poussières et graisses contaminantes, et être bien secs.

Vérifier l'adhérence et la cohésion des supports anciens en refaisant les zones endommagées.

Les supports peints auparavant avec des peintures organiques doivent être brossés et lavés afin d'éliminer toute la peinture existante.

Si le support est contaminé par des moisissures et des algues, appliquer une solution de nettoyage **ISOVIT AD 41** pour les éliminer.

Avant de peindre, il faut protéger toutes les surfaces en verre et en aluminium.

b) Préparation

Agiter le produit jusqu'à homogénéisation complète. **Appliquer non dilué.**

c) Application

Appliquer une couche sur les supports à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau anti-goutte.

d) Restrictions

La température du support doit être supérieure de 3 °C à la température de rosée, mais ne doit pas être trop élevée en raison de l'exposition au soleil.

ISOVIT AD 20 SLS ne doit pas être appliqué en cas de températures ambiantes et de support inférieures à 10 °C, supérieures à 30 °C et l'humidité relative de l'air supérieure à 70 %.

e) Conseils supplémentaires

Ne pas ajouter d'autres produits, **ISOVIT AD 20 SLS** doit être appliqué tel qu'il est présenté dans son emballage d'origine.

5. EMBALLAGE ET VALIDITÉ

Emballage

Palettes filmées de 33 seaux de 15 l.

Validité

24 mois sous réserve d'un emballage d'origine resté intact et dans des conditions d'entreposage à l'abri de températures extrêmes et de l'humidité.

6. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

(NE DISPENSE PAS LA CONSULTATION DE LA FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT)

- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau ;
- Peut provoquer une réaction sensible en contact avec la peau ;
- Ne pas respirer les poussières ;
- Éviter le contact avec la peau et les yeux ;
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau abondante et consulter un spécialiste ;
- Utiliser des vêtements de protection et des gants adéquats ;

ISOVIT AD 20 SLS

PRIMAIRE 100 % AQUEUX AVEC DES SILICATES ANTIFONGIQUES

- Tenir hors de portée des enfants.

Étant donné que nous ne maîtrisons pas les conditions d'application de nos produits, nous ne nous responsabilisons pas de leur mauvaise utilisation. Le client doit vérifier l'adéquation du produit à la fin prévue. En tout état de cause, notre responsabilité est limitée à la valeur de la marchandise que nous fournissons. Les informations figurant dans cette fiche peuvent être modifiées sans préavis. En cas de doute et si vous souhaitez obtenir des explications complémentaires, nous vous prions de contacter nos services techniques.

Révision de décembre 2023

FT 13023.01