

## 1. DESCRIZIONE

*ISOVIT AD 20 SLS* è un primer a base acquosa al 100% ai silicati. La sua elevata alcalinità impedisce la formazione di funghi e alghe.

*ISOVIT AD 20 SLS* è di aspetto opaco minerale incolore.

## 2. AMBITO DI UTILIZZAZIONE

*ISOVIT AD 20 SLS* è particolarmente adatto a promuovere l'aderenza fra il sostrato e la pittura a base di silicato *ISOVIT REV SLS*, rende uniforme l'assorbimento della pittura e diminuisce il rischio che si verifichino problemi di macchie di colore nella pittura finale.

*ISOVIT AD 20 SLS* può essere applicato in esterni e interni su supporti a calce idraulica, pietra naturale, stucco progettato, cartongesso e mattone. Non deve essere applicato su metallo, plastica, legno e pitture recenti.

## 3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Prodotto in pasta   | Valore                                 |
|---------------------|----------------------------------------|
| Colore              | Incolore                               |
| Densità             | 1320 ± 50 kg/m <sup>3</sup>            |
| Rendimento teorico  | 1 l/10 a 12 m <sup>2</sup> /mano       |
| Diluyente           | Acqua                                  |
| Viscosità (Krebs)   | 65 ± 5 K.U.                            |
| Asciutto al tatto   | ≈ 3 ore                                |
| Seconda mano        | 8-10 ore                               |
| Sostanze pericolose | Consultare scheda di dati di sicurezza |

## 4. APPLICAZIONE

### a) Preparazione dei supporti

I supporti devono essere integri senza fessure, esenti da polveri, grassi contaminanti e asciutti.

Per supporti antichi, verificarne l'aderenza e coesione e rifare le aree danneggiate.

Supporti precedentemente pitturati con pitture organiche devono essere spazzolati e lavati in modo da rimuovere tutta la pittura esistente.

Nel caso fossero presenti funghi o alghe applicare una soluzione per la pulizia *ISOVIT AD 41* per eliminarli.

Prima di effettuare la pittura bisogna proteggere tutte le superfici di vetro e alluminio.

# ISOVIT AD 20 SLS

PRIMER A BASE ACQUOSA AL 100% AI SILICATI ANTIMUFFA

## b) Preparazione

Mescolare il prodotto sino a renderlo perfettamente omogeneo. **Applicare senza diluizione.**

## c) Applicazione

Applicare una mano sui supporti con l'aiuto di un pennello o di un rullo anti-goccia.

## d) Limitazioni

La temperatura della superficie deve essere di 3°C superiore rispetto al punto di rugiada, ma la superficie non deve essere resa calda dall'irraggiamento solare diretto.

*ISOVIT AD 20 SLS* non deve essere applicato a temperatura ambiente e di superficie inferiore a 10 °C, superiore a 30 °C e umidità relativa dell'aria superiore a 70 %.

## e) Consigli complementari

Non aggiungere qualsiasi altro prodotto, *ISOVIT AD 20 SLS* deve essere applicato così come lo si trova nell'imballo.

## 5. CONFEZIONE E VALIDITÀ

### Confezione

Secchi 15 l in pallet plastificati da 33 secchi.

### Validità

24 mesi, se si mantengono integre le confezioni originali e immagazzinate al riparo da temperature estreme e umidità.

## 6. IGIENE E SICUREZZA

(NON DISPENSA LA CONSULTAZIONE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO)

- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle;
- Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle;
- Non respirare le polveri;
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi;
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare uno specialista;
- Indossare abbigliamento di protezione e guanti adeguati;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

# ISOVIT AD 20 SLS

PRIMER A BASE ACQUOSA AL 100% AI SILICATI ANTIMUFFA

*Dato che le condizioni di applicazione dei nostri prodotti sono fuori dalla nostra portata non ci responsabilizziamo per la loro utilizzazione scorretta. Obbligo del cliente è verificare l'idoneità del prodotto per la finalità prevista. In ogni caso la nostra responsabilità si limita al valore della merce da noi fornita. Le informazioni descritte in questa scheda possono essere modificate senza preavviso. In caso di dubbio, e se desiderate ulteriori chiarimenti potete entrare in contatto con il nostro ufficio tecnico.*

Revisione di dicembre 2023  
FT 13023.01