

**1. DESCRIPCIÓN**

*ISOVIT AD 20* es un primario antialcalino, de base en resinas acrílicas y cargas minerales.

**2. UTILIZACIÓN**

*ISOVIT AD 20* se utiliza sobre superficies verticales e inclinadas de naturaleza de cemento en interiores y exteriores siempre que se pretenda preparar el soporte para recibir el acabado acrílico *ISOVIT REV FINO/MÉDIO* e *ISOVIT REV REFLECT*.

**3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Producto en pasta	Valor
Aspecto	Diversos colores
Densidad	1,50 ± 0,05 kg/l
Rendimiento teórico	1 l/5 m <sup>2</sup> /mano
Diluyente	Agua
Viscosidad	100 – 120 K.U.

**4. APLICACIÓN****a) Preparación de soportes**

Los soportes deben estar secos, limpios de polvo, desencofrantes, materias desagregadas o inestables, eflorescencias, así como de cualquier tipo de material que afecte a las normales condiciones de adherencia.

En aplicaciones sobre soportes antiguos o en operaciones de rehabilitación de revocos antiguos, sugerimos la consulta previa de nuestros Servicios Técnicos.

**b) Aplicación**

Antes de la aplicación el producto debe ser agitado hasta su completa homogeneización.

*ISOVIT AD 20* puede ser aplicado tras 2 semanas de la aplicación del soporte hidráulico recurriendo a la utilización del rodillo antigoteo, estando, sin embargo, este periodo dependiente de las condiciones climatológicas.

**c) Restricciones**

La aplicación del *ISOVIT AD 20* debe ser respetada según indicación anterior, de forma a garantizar el rendimiento antialcalino.

**ISOVIT AD 20** no debe ser aplicado a temperaturas ambientes y de soporte inferiores a 5 °C y superiores a 30 °C.

En tiempo seco o de fuerte exposición a los vientos, debe procederse a la protección de las fachadas, de modo a minimizar la acción directa del viento.

No se debe realizar la aplicación del producto con lluvia o humedad muy elevada o que esté prevista lluvia en las 24 horas siguientes a la aplicación. Estas condiciones pueden comprometer el normal secado de **ISOVIT AD 20**.

#### d) Consejos complementares

No añadir cualesquiera otros productos, debiendo **ISOVIT AD 20** ser aplicado tal como es presentado en su envase de origen.

## 5. ENVASE Y CADUCIDAD

### Envase

Cubos de 15 l en *pallets* plastificados de 33 cubos.

### Caducidad

12 meses, desde que permanezcan inalteradas las condiciones de envase originales y en condiciones de almacenamiento al abrigo de temperaturas extremas y de humedad.

## 6. HIGIENE Y SEGURIDAD

(NO DISPENSA LA CONSULTA DE LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO)

- Irritante para los ojos, vías respiratorias y piel;
- Puede causar sensibilización en contacto con la piel;
- No respirar el polvo;
- Evitar el contacto con la piel y los ojos;
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y abundantemente con agua y consultar a un especialista;
- Usar vestuario de protección y guantes adecuados;
- Mantener fuera del alcance de los niños.

*Como las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro alcance no nos responsabilizamos por su incorrecta utilización. Es deber del cliente verificar la idoneidad del producto para el fin previsto. En cualquier caso nuestra responsabilidad está limitada al valor de la mercancía que suministramos. La información que consta en la presente ficha puede ser alterada sin previo aviso. En caso de duda y si pretende aclaraciones complementares, solicitamos el contacto con nuestros servicios técnicos.*

Revisión de marzo 2019

FT 13005.01 ES