

UNIDÉCOR® Desativado

Pavimento decorativo personalizável para exteriores, que possibilita múltiplas combinações entre agregados, cores e níveis de rugosidade. Desta forma criam-se múltiplos efeitos para compor espaços públicos, de descanso e lazer. O acabamento com o agregado à vista, torna o piso antiderrapante.



www.secil.pt
www.secil-group.com

Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 7º
1070-100 Lisboa
Tel. +351 217 927 100

1. DESCRIÇÃO

O **UNIDÉCOR® Desativado** é um betão decorativo para pavimentos que se distingue pelas imensas possibilidades de personalização.

Permite a criação de pavimentos únicos ao conjugar diferentes tipos de agregados, cores da matriz cimentícia e níveis de rugosidade, através das técnicas de desativação.

VANTAGENS

- ▶ Diversidade de textura e cor
- ▶ Antiderrapante
- ▶ Adaptação ao meio ambiente
- ▶ Elevada durabilidade
- ▶ Regularização de superfícies

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **UNIDÉCOR® Desativado** é especialmente vocacionado para:

- Zonas exteriores em geral
- Caminhos e áreas de tráfego pedonal
- Zonas contíguas a piscinas
- Parques, terraços e jardins
- Acessos e caminhos florestais
- Arranjos urbanísticos

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Desempenho	
Características	Valor
Classe mínima de Resistência à compressão	C25/30

UNIDÉCOR® Desativado

PAVIMENTO DECORATIVO COM AGREGADO À VISTA

4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

a. Preparação da base

Preparar o terreno, procedendo a uma compactação adequada de forma a possibilitar uma base sólida e desempenada. A base deverá apresentar-se isenta de impurezas e materiais estranhos como óleos, materiais soltos, água, entre outros.

É recomendável humedecer o terreno no caso de este estar muito seco ou se as condições ambientais forem agressivas (tempo quente e seco).

b. Aplicação do betão

De uma forma geral deverão ser observadas as boas práticas da execução de pavimentos, onde o betão deverá ser misturado na autobetoneira antes da descarga.

Os métodos de aplicação do **UNIDÉCOR® Desativado** deverão evitar a segregação do betão fresco, depois de aplicado, este deverá ser nivelado e regularizado na sua superfície para que o acabamento seja o mais liso e homogéneo possível.

Deve prever-se um reforço estrutural se aplicável, assim como reforços pontuais em zonas de acumulação de tensão.

O acabamento não deverá potenciar a concentração em excesso de elementos finos à superfície. O betão **UNIDÉCOR® Desativado** não deve ser vibrado.

c. Espessuras

O **UNIDÉCOR® Desativado**, deve ser aplicado com uma espessura superior a 10 cm em aplicações para cargas pedonais, 15 cm para cargas de automóveis ligeiros e para pavimentos com tráfego rodoviário pesado uma espessura superior a 20 cm, devendo esta ser determinada pelo projetista e/ou aplicador.

d. Aplicação do desativante

O produto desativante deve ser aplicado com pulverizador, de forma uniforme e de acordo com as recomendações do fabricante. Para o efeito, sugerem-se os produtos SCALA AD 31 ou o SCALA AD 32 da gama SECILTEK, consoante o grau de desativação pretendido.

Deve ter-se uma especial atenção na seleção do produto face às situações termo higrométricas, por exemplo: um produto utilizado no inverno poderá não ser adequado para uma aplicação de verão.

Deverá proteger-se a superfície final da chuva imediatamente após a aplicação do desativante.

Após a atuação do desativante, a superfície do betão deverá ser lavada no momento oportuno com água sob pressão, dependendo das condições atmosféricas. Recomenda-se a leitura atenta das fichas técnicas dos desativantes selecionados e o cumprimento das instruções de aplicação nelas indicado.

e. Juntas

As juntas destinam-se a garantir a separação física dos vários panos de pavimento, tendo em conta que o betão apresenta para as condições ambientais usuais, retração, e por outro lado garantir a correta localização de juntas de trabalho.

A estereotomia das juntas deverá ser compatibilizada com o projeto arquitetónico, favorecendo panos com comprimento semelhante à largura (áreas de secção inferior a 20 m²), sem reentrâncias ou recortes complexos, e tendo em atenção pontos de ancoragem que possam introduzir tensões no pavimento.

As juntas podem ser de diferentes tipos:

- Previamente à betonagem, recorrendo a elementos de cantaria e/ou madeira, colocados de acordo com a estereotomia definida, recorrendo a pontos argamassados. Nesse caso a superfície da junta poderá servir como guia para nivelamento do pavimento;
- Após a betonagem, por serragem logo que a resistência do betão o permita. Aquando da realização desta tarefa, dever-se-á proceder à lavagem da calda resultante da serragem, com água sob pressão.

f. Selagem da superfície

Para prevenir a penetração de lixos, aparecimentos de manchas na superfície do betão e obter um pavimento de maior qualidade estética, deverá prever-se a aplicação de uma selagem adequada com recurso a um protetor de superfície. Para o efeito, recomenda-se a aplicação do B-REPARA PROTEÇÃO AD 40 da gama SECILTEK. A aplicação do selante por toda a superfície deve ser de forma uniforme e de acordo com as recomendações da ficha técnica do produto.



UNIDÉCOR® Desativado

PAVIMENTO DECORATIVO COM AGREGADO À VISTA

g. Conselhos Complementares

Logo após a aplicação e nos dias seguintes, o **UNIDÉCOR® Desativado** deve ser protegido da sua envolvente, de modo a evitar possíveis contaminações e ações mecânicas que o possam danificar, tais como: a circulação de pessoas, máquinas, animais, materiais, entre outros.

O processo de cura deve começar de imediato após a compactação, e prolongar-se durante pelo menos 7 dias. Uma cura defeituosa do **UNIDÉCOR® Desativado** poderá comprometer as características finais do produto.

Não adicionar água ou qualquer outra matéria-prima ao **UNIDÉCOR® Desativado**, sob pena de comprometer as suas características e desempenho.

O **UNIDÉCOR® Desativado** não deve ser aplicado na presença de chuva ou com temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.

Atendendo às características naturais e heterogêneas do betão que tornam cada obra única e irreplicável, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.

Reforçamos que todas as amostras apresentadas são meramente indicativas e podem não representar o comportamento real do betão em obra.

5. NOTAS FINAIS

Apesar da SECIL BETÃO dispor de uma rede de centrais que abrange o território nacional, deverá ser confirmada a viabilidade de fornecimento do produto junto dos serviços comerciais, em função da localização e características da obra.

Tendo em consideração que este tipo de produto é fabricado com materiais naturais e as condições termo higrométricas na altura da aplicação poderão ser muito variadas, o aspecto final do produto poderá apresentar ligeiras diferenças de tonalidade de carro para carro.

6. APOIO TÉCNICO

A nossa equipa presta apoio personalizado em cada projeto e obra, desde o estudo de composição do betão à posterior aplicação do produto.

O objetivo primordial de todos os setores da empresa é conseguir sempre melhores formas de prestar aos projetistas, arquitetos, construtores e clientes, um serviço eficaz que corresponda às suas necessidades.