

## 1. DESCRIÇÃO

A **NATURAL LIME NHL 2** é um ligante hidráulico de cal hidráulica natural, constituído por hidróxido de cálcio, silicatos e aluminatos de cálcio, obtido por cozedura de calcário margoso, seguido de moagem. A **NATURAL LIME NHL 2** é classificada como NHL 2 segundo a NP EN 459-1.

A **NATURAL LIME NHL 2** é um ligante singular, pois além da presa hidráulica, apresenta presa aérea, obtida por carbonatação com CO<sub>2</sub> atmosférico.

## 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

Na fabricação de argamassas, como único ligante ou em mistura com outros ligantes hidráulicos ou aéreos, conferindo-lhes trabalhabilidade e flexibilidade, reduzindo significativamente a retração das argamassas hidráulicas (p.ex. argamassa de reboco).

Na fabricação de argamassas de reabilitação, como único ligante, em execução de rebocos exteriores e interiores sobre suportes antigos.

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características Químicas	Valor
Cal disponível Ca(OH) <sub>2</sub>	≥ 35,0 %
Sulfato	≤ 2,0 %
Características Físicas	Valor
Cor	Bege
Água livre	≤ 2,0 %
Baridade	0,65 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
Finura	90 µm ≤ 15,0 % 200 µm ≤ 2,0 %
Expansibilidade	≤ 2,0 mm
Penetração	> 10 mm e < 50 mm
Teor de ar	≤ 5,0 %
Tempo de presa	
Início	> 1 h
Fim	≤ 40 h
Características Mecânicas	Valor
Resistência à compressão	
28 dias	≥ 2,0 e ≤ 7,0 MPa

## 4. APLICAÇÃO

### a) Fabricação de argamassas

A dosagem de **NATURAL LIME NHL 2** numa argamassa deve adequar-se ao fim a que se destina, ver exemplos no ponto 5.

Misturar previamente a **NATURAL LIME NHL 2** com o agregado e posteriormente adicionar água na quantidade adequada de forma a obter uma boa trabalhabilidade.

**b) Restrições**

- Não aplicar argamassas a temperaturas inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C, evitando a aplicação em situações de elevada exposição solar e/ou sob ventos fortes;
- Não utilizar argamassas amolentadas ou que tenham iniciado a sua presa;
- Evitar a secagem rápida das argamassas, regando o suporte, 1 a 2 horas antes da aplicação e voltando a regar logo que a argamassa se apresente suficientemente resistente. Repetir a rega 1, 2 e 7 dias depois.

**c) Conselhos Complementares**

- O excesso de água de amassadura é prejudicial às características físicas da argamassa;
- Deve ser sempre utilizada a quantidade mínima de água que permita boa trabalhabilidade;
- A água de amassadura deve estar isenta de quaisquer impurezas (argilas, matéria orgânica), devendo, de preferência, ser utilizada água potável;
- Uma vez determinado o traço a utilizar para a argamassa desejada, manter as dosagens constantes e o tempo de amassadura.

**5. TRAÇOS RECOMENDADOS**

TRAÇOS DE ARGAMASSA RECOMENDADOS	MATÉRIAS-PRIMAS (VOLUME)				ÁGUA	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)			MÓDULO DE ELASTICIDADE (MPa) 28 dias
	NHL 2	Sílica fina (< 0,6 mm)	Sílica fina (< 1,2 mm)	Sílica de rio (< 2,5 mm)	% peso do total	7 dias	28 dias	90 dias	
Argamassa de revestimento (ligante:agregado) = (1:3)	1	1,5	1,5	-	15,9	0,3	0,6	0,9	2700
Argamassa de revestimento (ligante:agregado) = (1:4)	1	2	2	-	16,6	0,1	0,3	0,4	2060
Argamassa de revestimento (ligante:agregado) = (1:3)	1	3	-	-	17,2	0,2	0,6	1,8	2460

**6. EMBALAGEM E VALIDADE****Embalagem**

Sacos de papel de 25 kg em paletes plastificadas;  
 Granel para utilização em sistema de silo.


**Validade**

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

## 7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Provoca irritação da pele;
- Provoca danos graves nos olhos;
- Pode provocar irritação respiratória;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial;
- Evitar respirar poeiras/ vapores.



*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.*

Revisão de Dezembro 2025  
FT.14001.03